




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 14.06.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
173263	ASTM A-36/A-572-50	0.196	0.870	0.014	0.004	0.197	0.020	0.020	0.020	0.004	0.002	0.001	
174143	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.840	0.013	0.006	0.214	0.020	0.020	0.030	0.005	0.004	0.001	
271765	ASTM A-36/A-572-50	0.198	0.940	0.021	0.014	0.204	0.030	0.060	0.030	0.006	0.004	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
173263	260706081A	62.293(KSI)	79.091(KSI)	23(%)
173263	260706082A	62.991(KSI)	79.483(KSI)	21(%)
174143	260706419A	60.898(KSI)	76.853(KSI)	23(%)
174143	260706420A	61.568(KSI)	77.130(KSI)	22(%)
271765	260702999A	59.405(KSI)	77.771(KSI)	22(%)
271765	260703000A	60.162(KSI)	78.433(KSI)	26(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
173263	260706429A	12	12	8.00	12.2	59.500	A-6	0000083431	000050
174143	260706423A	12	12	8.00	12.2	59.500	A-6	0000083431	000050
174143	260706424A	12	12	8.00	12.2	59.500	A-6	0000083431	000050
174143	260706425A	12	12	8.00	12.2	59.500	A-6	0000083431	000050
271765	260706429A	12	12	8.00	12.2	59.500	A-6	0000083431	000050

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
173263	260706429A	1000938624	3113
174143	260706423A	1000938624	3113
174143	260706424A	1000938624	3113
174143	260706425A	1000938624	3113
271765	260706429A	1000938624	3113

FIN DE DATOS