




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 21.06.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
170957	ASTM A-36/A-572-50	0.191	0.820	0.012	0.005	0.203	0.020	0.020	0.030	0.007	0.003	0.001	
171700	ASTM A-36/A-572-50	0.193	0.910	0.010	0.007	0.244	0.020	0.020	0.020	0.008	0.003	0.002	
271650	ASTM A-36/A-572-50	0.193	0.840	0.017	0.008	0.200	0.010	0.050	0.030	0.008	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
170957	260701786A	59.752(KSI)	78.715(KSI)	22(%)
170957	260701787A	60.212(KSI)	79.227(KSI)	21(%)
171700	260702807A	63.082(KSI)	78.923(KSI)	21(%)
171700	260702808A	63.971(KSI)	79.092(KSI)	22(%)
271650	260705516A	58.509(KSI)	78.200(KSI)	22(%)
271650	260705517A	60.131(KSI)	79.618(KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
170957	260706792A	30	12	4.00	12.2	28.300	A-6	0000083431	000020
170957	260706794A	30	12	4.00	12.2	28.300	A-6	0000083431	000020
171700	260706788A	30	12	4.00	12.2	28.300	A-6	0000083431	000020
271650	260706794A	30	12	4.00	12.2	28.300	A-6	0000083431	000020

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
170957	260706792A	1000941305	3113
170957	260706794A	1000941305	3113
171700	260706788A	1000941305	3113
271650	260706794A	1000941305	3113

FIN DE DATOS