




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 25.06.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
174398	ASTM A-36/A-572-50	0.188	0.900	0.020	0.003	0.225	0.010	0.020	0.020	0.004	0.005	0.002	
PRUEBAS AL PRODUCTO													
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"									
174398	260706857A	64.351(KSI)	78.554(KSI)	20(%)									
174398	260706858A	63.375(KSI)	78.113(KSI)	21(%)									
PRODUCTO EMBARCADO													
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO		PARTIDA			
174398	260706876A	30	12	4.00	12.2	28.300	A-6	0000083431		000020			
174398	260706877A	30	12	4.00	12.2	28.300	A-6	0000083431		000020			
174398	260706878A	30	12	4.00	12.2	28.300	A-6	0000083431		000020			
COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE										
174398	260706876A	1000942729	3113										
174398	260706877A	1000942729	3113										
174398	260706878A	1000942729	3113										
FIN DE DATOS													