




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 29.06.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
174165	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.860	0.023	0.009	0.209	0.040	0.030	0.030	0.009	0.003	0.001	
174397	ASTM A-36/A-572-50	0.197	0.880	0.022	0.008	0.233	0.010	0.020	0.020	0.005	0.005	0.001	
174399	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.860	0.017	0.007	0.208	0.010	0.020	0.020	0.005	0.003	0.001	
471710	ASTM A-36/A-572-50	0.206	0.860	0.012	0.008	0.216	0.010	0.020	0.030	0.006	0.005	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON. 8"
174165	260706201A	61.013 (KSI)	75.065 (KSI)	24 (%)
174165	260706202A	60.029 (KSI)	74.630 (KSI)	23 (%)
174397	260706749A	57.864 (KSI)	77.590 (KSI)	22 (%)
174397	260706756A	60.933 (KSI)	79.310 (KSI)	23 (%)
174399	260706862A	62.637 (KSI)	79.262 (KSI)	24 (%)
174399	260706863A	63.362 (KSI)	79.638 (KSI)	22 (%)
471710	260706749A	59.758 (KSI)	79.351 (KSI)	23 (%)
471710	260706750A	60.358 (KSI)	79.519 (KSI)	22 (%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
174165	260706206A	9	12	8.00	12.2	74.400	A-6	0000083431	000060
174397	260706796A	36	12	4.00	12.2	23.800	A-6	0000083431	000010
174399	260706870A	30	12	4.00	12.2	28.300	A-6	0000083431	000020
471710	260706796A	36	12	4.00	12.2	23.800	A-6	0000083431	000010

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
174165	260706206A	1000944119	3113
174397	260706796A	1000944119	3113
174399	260706870A	1000944119	3113
471710	260706796A	1000944119	3113

FIN DE DATOS