




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 17.07.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
274969	ASTM A-36/A-572-50	0.197	0.880	0.014	0.007	0.235	0.030	0.020	0.020	0.007	0.003	0.001	
274970	ASTM A-36/A-572-50	0.194	0.870	0.013	0.009	0.221	0.020	0.020	0.030	0.007	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
274969	260708176A	52.820 (KSI)	74.297 (KSI)	25(%)
274969	260708177A	53.738 (KSI)	75.204 (KSI)	24(%)
274970	260708188A	53.993 (KSI)	75.708 (KSI)	25(%)
274970	260708189A	54.986 (KSI)	76.691 (KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
274969	260708193A	10	18	7.50	12.2	96.700	A-6	0000083823	000100
274970	260708190A	8	18	7.50	12.2	96.700	A-6	0000083823	000100
274970	260708191A	8	18	7.50	12.2	96.700	A-6	0000083823	000100

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
274969	260708193A	1000951089	3233
274970	260708190A	1000951089	3233
274970	260708191A	1000951089	3233

FIN DE DATOS

EMITIO : S0558151