




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 17.07.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
174913	ASTM A-36/A-572-50	0.204	0.860	0.020	0.005	0.180	0.030	0.030	0.030	0.006	0.004	0.005	
174920	ASTM A-36/A-572-50	0.212	0.860	0.014	0.006	0.206	0.020	0.020	0.020	0.004	0.002	0.001	
274712	ASTM A-36/A-572-50	0.181	0.850	0.018	0.007	0.205	0.010	0.010	0.020	0.004	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
174913	260707785A	58.879 (KSI)	75.791 (KSI)	24(%)
174913	260707786A	57.865 (KSI)	75.330 (KSI)	25(%)
174920	260707788A	60.928 (KSI)	76.995 (KSI)	22(%)
174920	260707789A	59.411 (KSI)	76.775 (KSI)	24(%)
274712	260707522A	62.746 (KSI)	78.137 (KSI)	21(%)
274712	260707523A	62.891 (KSI)	77.316 (KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
174913	260707846C	14	18	6.00	12.2	59.500	A-6	0000083823	000070
174920	260707846C	14	18	6.00	12.2	59.500	A-6	0000083823	000070
274712	260707534A	30	8	5.25	12.2	26.800	A-6	0000083823	000010
274712	260707537A	30	8	5.25	12.2	26.800	A-6	0000083823	000010

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
174913	260707846C	1000951094	3233
174920	260707846C	1000951094	3233
274712	260707534A	1000951094	3233
274712	260707537A	1000951094	3233

FIN DE DATOS