




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 19.07.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
174721	ASTM A-36/A-572-50	0.187	0.870	0.016	0.005	0.215	0.030	0.030	0.020	0.006	0.002	0.001	
174930	ASTM A-36/A-572-50	0.204	0.870	0.025	0.004	0.225	0.030	0.030	0.020	0.005	0.005	0.001	
471937	ASTM A-36/A-572-50	0.204	0.860	0.015	0.006	0.208	0.010	0.020	0.030	0.004	0.004	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
174721	260707400A	59.749 (KSI)	77.990 (KSI)	23 (%)
174721	260707401A	60.691 (KSI)	79.106 (KSI)	25 (%)
174930	260707809A	61.116 (KSI)	79.636 (KSI)	23 (%)
174930	260707810A	61.770 (KSI)	79.991 (KSI)	22 (%)
471937	260708086A	55.747 (KSI)	77.225 (KSI)	24 (%)
471937	260708087A	56.663 (KSI)	78.457 (KSI)	26 (%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
174721	260707844A	12	18	6.00	12.2	68.400	A-6	0000083823	000080
174930	260707844A	12	18	6.00	12.2	68.400	A-6	0000083823	000080
471937	260708215A	8	18	7.50	12.2	89.300	A-6	0000083823	000090
471937	260708216A	8	18	7.50	12.2	89.300	A-6	0000083823	000090

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
174721	260707844A	1000952089	3233
174930	260707844A	1000952089	3233
471937	260708215A	1000952089	3233
471937	260708216A	1000952089	3233

FIN DE DATOS