




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 23.07.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
175307	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.870	0.019	0.007	0.205	0.010	0.020	0.020	0.003	0.004	0.001	
175310	ASTM A-36/A-572-50	0.186	0.910	0.012	0.009	0.213	0.010	0.010	0.020	0.003	0.003	0.001	
175311	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.850	0.014	0.008	0.229	0.010	0.010	0.020	0.003	0.005	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
175307	260708470A	56.590(KSI)	77.243(KSI)	26(%)
175307	260708471A	57.374(KSI)	77.600(KSI)	24(%)
175310	260708464A	56.168(KSI)	76.926(KSI)	23(%)
175310	260708466A	55.153(KSI)	77.006(KSI)	24(%)
175311	260708467A	55.633(KSI)	75.901(KSI)	25(%)
175311	260708468A	56.613(KSI)	76.787(KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
175307	260708472A	12	14	8.00	12.2	64.000	A-6	0000083823	000040
175307	260708473A	12	14	8.00	12.2	64.000	A-6	0000083823	000040
175310	260708511A	15	14	8.00	12.2	64.000	A-6	0000083823	000040
175311	260708511A	15	14	8.00	12.2	64.000	A-6	0000083823	000040

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
175307	260708472A	1000953387	3233
175307	260708473A	1000953387	3233
175310	260708511A	1000953387	3233
175311	260708511A	1000953387	3233

FIN DE DATOS

EMITIO : S0550188