




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 22.07.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
175245	ASTM A-36/A-572-50	0.198	0.880	0.018	0.003	0.210	0.030	0.020	0.030	0.004	0.005	0.001	
275146	ASTM A-36/A-572-50	0.182	0.850	0.011	0.003	0.220	0.020	0.010	0.030	0.003	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
175245	260708400A	54.866 (KSI)	76.055 (KSI)	24(%)
175245	260708401A	55.149 (KSI)	76.087 (KSI)	26(%)
275146	260708402A	56.480 (KSI)	76.249 (KSI)	25(%)
275146	260708403A	56.368 (KSI)	76.283 (KSI)	26(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
175245	260708409A	12	14	8.00	12.2	71.400	A-6	0000083823	000050
175245	260708410A	12	14	8.00	12.2	71.400	A-6	0000083823	000050
175245	260708411A	12	14	8.00	12.2	71.400	A-6	0000083823	000050
275146	260708411A	12	14	8.00	12.2	71.400	A-6	0000083823	000050

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
175245	260708409A	1000953096	3233
175245	260708410A	1000953096	3233
175245	260708411A	1000953096	3233
275146	260708411A	1000953096	3233

FIN DE DATOS