




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 31.07.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
174369	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.830	0.023	0.009	0.215	0.010	0.020	0.020	0.005	0.003	0.001	
274441	ASTM A-36/A-572-50	0.211	0.870	0.015	0.005	0.227	0.030	0.020	0.030	0.008	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
174369	260706725A	60.714(KSI)	75.969(KSI)	24(%)
174369	260706726A	61.705(KSI)	77.169(KSI)	23(%)
274441	260707113A	54.308(KSI)	72.021(KSI)	26(%)
274441	260707114A	55.926(KSI)	73.517(KSI)	24(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
174369	260707117A	10	16	7.00	12.2	84.800	A-6	0000083972	000080
174369	260707118A	10	16	7.00	12.2	84.800	A-6	0000083972	000080
274441	260707115A	10	16	7.00	12.2	84.800	A-6	0000083972	000080

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
174369	260707117A	1000956689	3302
174369	260707118A	1000956689	3302
274441	260707115A	1000956689	3302

FIN DE DATOS