




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 25.08.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
275673	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.860	0.016	0.010	0.194	0.010	0.010	0.020	0.002	0.004	0.001	
PRUEBAS AL PRODUCTO													
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"									
275673	260709567A	61.550 (KSI)	77.776 (KSI)	21(%)									
275673	260709568A	59.912 (KSI)	76.150 (KSI)	22(%)									
PRODUCTO EMBARCADO													
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO		PARTIDA			
275673	260709844B	7	12	6.50	12.2	52.100	A-6	0000083972		000030			
275673	260709846A	15	12	6.50	12.2	52.100	A-6	0000083972		000030			
275673	260709847A	15	12	6.50	12.2	52.100	A-6	0000083972		000030			
275673	260709848A	15	12	6.50	12.2	52.100	A-6	0000083972		000030			
COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE										
275673	260709844B	1000965341	3302										
275673	260709846A	1000965341	3302										
275673	260709847A	1000965341	3302										
275673	260709848A	1000965341	3302										
FIN DE DATOS													