




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 26.08.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
174435	ASTM A-36/A-572-50	0.185	0.860	0.017	0.005	0.203	0.020	0.020	0.030	0.006	0.005	0.001	
176175	ASTM A-36/A-572-50	0.191	0.850	0.017	0.008	0.224	0.020	0.020	0.020	0.004	0.003	0.001	
176177	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.830	0.017	0.007	0.202	0.010	0.020	0.020	0.004	0.004	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
174435	260706911A	62.100(KSI)	79.037(KSI)	23(%)
174435	260706912A	62.581(KSI)	79.439(KSI)	21(%)
176175	260709880A	64.549(KSI)	78.723(KSI)	24(%)
176175	260709882A	64.055(KSI)	78.582(KSI)	25(%)
176177	260709882A	60.548(KSI)	76.246(KSI)	24(%)
176177	260709883A	61.114(KSI)	77.397(KSI)	25(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
174435	260709880A	16	16	7.00	12.2	53.600	A-6	0000083972	000050
176175	260709880A	16	16	7.00	12.2	53.600	A-6	0000083972	000050
176175	260709882A	16	16	7.00	12.2	53.600	A-6	0000083972	000050
176177	260709882A	16	16	7.00	12.2	53.600	A-6	0000083972	000050
176177	260709883A	16	16	7.00	12.2	53.600	A-6	0000083972	000050

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
174435	260709880A	1000965725	3302
176175	260709880A	1000965725	3302
176175	260709882A	1000965725	3302
176177	260709882A	1000965725	3302
176177	260709883A	1000965725	3302

FIN DE DATOS