




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 29.08.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
174564	ASTM A-36/A-572-50	0.195	0.850	0.019	0.007	0.209	0.010	0.020	0.020	0.006	0.004	0.001	
176276	ASTM A-36/A-572-50	0.188	0.850	0.012	0.009	0.196	0.020	0.020	0.030	0.004	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
174564	260707110A	54.974 (KSI)	74.298 (KSI)	25 (%)
174564	260707111A	53.657 (KSI)	73.902 (KSI)	24 (%)
176276	260710076A	53.965 (KSI)	74.352 (KSI)	23 (%)
176276	260710077A	58.455 (KSI)	76.722 (KSI)	24 (%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
174564	260710075A	10	16	7.00	12.2	84.800	A-6	0000083972	000080
174564	260710076A	10	16	7.00	12.2	84.800	A-6	0000083972	000080
176276	260710076A	10	16	7.00	12.2	84.800	A-6	0000083972	000080
176276	260710077A	10	16	7.00	12.2	84.800	A-6	0000083972	000080

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
174564	260710075A	1000966862	3302
174564	260710076A	1000966862	3302
176276	260710076A	1000966862	3302
176276	260710077A	1000966862	3302

FIN DE DATOS