




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 09.09.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
276528	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.840	0.020	0.009	0.221	0.030	0.020	0.020	0.004	0.003	0.001	
276529	ASTM A-36/A-572-50	0.187	0.840	0.014	0.008	0.210	0.030	0.020	0.030	0.004	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
276528	260710533A	62.794 (KSI)	79.470 (KSI)	22(%)
276528	260710534A	63.616 (KSI)	79.967 (KSI)	23(%)
276529	260710536A	60.923 (KSI)	78.073 (KSI)	21(%)
276529	260710537A	62.046 (KSI)	79.127 (KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
276528	260710533A	24	12	4.00	12.2	32.700	A-6	0000084215	000030
276528	260710534A	24	12	4.00	12.2	32.700	A-6	0000084215	000030
276528	260710535A	24	12	4.00	12.2	32.700	A-6	0000084215	000030
276528	260710536A	24	12	4.00	12.2	32.700	A-6	0000084215	000030
276529	260710536A	24	12	4.00	12.2	32.700	A-6	0000084215	000030

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
276528	260710533A	1000971330	3379
276528	260710534A	1000971330	3379
276528	260710535A	1000971330	3379
276528	260710536A	1000971330	3379
276529	260710536A	1000971330	3379

FIN DE DATOS