




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 03.10.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
177223	ASTM A-36/A-572-50	0.201	0.900	0.014	0.009	0.221	0.030	0.020	0.030	0.008	0.004	0.001	
177266	ASTM A-36/A-572-50	0.188	0.870	0.018	0.011	0.202	0.030	0.020	0.030	0.008	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
177223	260711269A	61.906(KSI)	79.263(KSI)	22(%)
177223	260711270A	62.898(KSI)	79.897(KSI)	21(%)
177266	260711302A	62.552(KSI)	78.190(KSI)	21(%)
177266	260711303A	61.068(KSI)	77.199(KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
177223	260711302A	28	10	5.75	12.2	32.700	A-6	0000084710	000070
177266	260711302A	28	10	5.75	12.2	32.700	A-6	0000084710	000070
177266	260711303A	24	10	5.75	12.2	32.700	A-6	0000084710	000070
177266	260711304A	24	10	5.75	12.2	32.700	A-6	0000084710	000070

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
177223	260711302A	1000981655	3504
177266	260711302A	1000981655	3504
177266	260711303A	1000981655	3504
177266	260711304A	1000981655	3504

FIN DE DATOS