




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 06.10.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
177329	ASTM A-36/A-572-50	0.197	0.870	0.021	0.008	0.212	0.020	0.030	0.030	0.009	0.003	0.003	
PRUEBAS AL PRODUCTO													
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"									
177329	260711430A	61.376 (KSI)	79.212 (KSI)	24 (%)									
177329	260711431A	62.236 (KSI)	79.724 (KSI)	22 (%)									
PRODUCTO EMBARCADO													
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO		PARTIDA			
177329	260711463A	24	10	5.75	12.2	38.700	A-6	0000084710		000080			
177329	260711464A	20	10	5.75	12.2	38.700	A-6	0000084710		000080			
177329	260711465A	20	10	5.75	12.2	38.700	A-6	0000084710		000080			
COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE										
177329	260711463A	1000982749	3504										
177329	260711464A	1000982749	3504										
177329	260711465A	1000982749	3504										
FIN DE DATOS													