




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 07.10.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
177329	ASTM A-36/A-572-50	0.197	0.870	0.021	0.008	0.212	0.020	0.030	0.030	0.009	0.003	0.003	
470538	ASTM A-36/A-572-50	0.181	0.890	0.009	0.020	0.300	0.020	0.020	0.030	0.005	0.002	0.001	
472815	ASTM A-36/A-572-50	0.193	0.900	0.017	0.008	0.200	0.030	0.030	0.030	0.008	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
177329	260711430A	61.376 (KSI)	79.212 (KSI)	24 (%)
177329	260711431A	62.236 (KSI)	79.724 (KSI)	22 (%)
470538	260708343C	55.706 (KSI)	73.905 (KSI)	22 (%)
470538	260711486A	61.105 (KSI)	78.332 (KSI)	21 (%)
470538	260711487A	62.344 (KSI)	79.054 (KSI)	20 (%)
472815	260711495A	61.958 (KSI)	78.416 (KSI)	21 (%)
472815	260711496A	60.246 (KSI)	78.192 (KSI)	20 (%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
177329	260711501A	40	8	4.00	12.2	19.300	A-6	0000084710	000030
470538	260711490A	45	8	4.00	12.2	19.300	A-6	0000084710	000030
472815	260711500A	40	8	4.00	12.2	19.300	A-6	0000084710	000030
472815	260711501A	40	8	4.00	12.2	19.300	A-6	0000084710	000030

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
177329	260711501A	1000983129	3504
470538	260711490A	1000983129	3504
472815	260711500A	1000983129	3504
472815	260711501A	1000983129	3504

FIN DE DATOS