




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 08.10.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
177333	ASTM A-36/A-572-50	0.190	0.870	0.023	0.008	0.229	0.030	0.030	0.030	0.009	0.004	0.003	
277360	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.830	0.021	0.008	0.208	0.020	0.020	0.020	0.007	0.004	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
177333	260711504A	62.169 (KSI)	79.365 (KSI)	20 (%)
177333	260711505A	61.909 (KSI)	78.853 (KSI)	22 (%)
277360	260711510A	63.414 (KSI)	78.230 (KSI)	21 (%)
277360	260711511A	62.347 (KSI)	77.052 (KSI)	22 (%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
177333	260711510A	45	8	4.00	12.2	19.300	A-6	0000084710	000030
277360	260711510A	45	8	4.00	12.2	19.300	A-6	0000084710	000030
277360	260711511A	45	8	4.00	12.2	19.300	A-6	0000084710	000030
277360	260711512A	45	8	4.00	12.2	19.300	A-6	0000084710	000030

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
177333	260711510A	1000983312	3504
277360	260711510A	1000983312	3504
277360	260711511A	1000983312	3504
277360	260711512A	1000983312	3504

FIN DE DATOS													
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--