




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	14.10.2007	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
268739	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.870	0.011	0.008	0.211	0.020	0.020	0.030	0.005	0.002	0.001	
268781	ASTM A-36/A-572-50	0.196	0.850	0.011	0.006	0.229	0.020	0.030	0.030	0.013	0.003	0.005	
271473	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.820	0.014	0.006	0.209	0.020	0.020	0.030	0.005	0.003	0.001	
470538	ASTM A-36/A-572-50	0.181	0.890	0.009	0.020	0.300	0.020	0.020	0.030	0.005	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
268739	260611620A	62.106 (KSI)	78.307 (KSI)	22(%)
268739	260611621A	61.757 (KSI)	77.968 (KSI)	24(%)
268781	260611803A	61.333 (KSI)	79.535 (KSI)	22(%)
268781	260611804A	60.798 (KSI)	78.692 (KSI)	23(%)
271473	260702706A	58.478 (KSI)	70.173 (KSI)	22(%)
271473	260702707A	58.704 (KSI)	70.923 (KSI)	23(%)
470538	260708343C	55.706 (KSI)	73.905 (KSI)	22(%)
470538	260711486A	61.105 (KSI)	78.332 (KSI)	21(%)
470538	260711487A	62.344 (KSI)	79.054 (KSI)	20(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
268739	260708994A	32	10	4.00	12.2	25.300	A-6	0000084925	000020
268781	260709003A	32	10	4.00	12.2	25.300	A-6	0000084925	000020
271473	260711644A	45	8	4.00	12.2	19.300	A-6	0000084710	000030
470538	260711644A	45	8	4.00	12.2	19.300	A-6	0000084710	000030

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
268739	260708994A	1000985624	3561
268781	260709003A	1000985624	3561
271473	260711644A	1000985624	3504
470538	260711644A	1000985624	3504

FIN DE DATOS