




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 17.10.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
177433	ASTM A-36/A-572-50	0.185	0.820	0.016	0.009	0.199	0.010	0.020	0.030	0.007	0.004	0.001	
177463	ASTM A-36/A-572-50	0.198	0.830	0.021	0.008	0.210	0.010	0.020	0.020	0.006	0.004	0.001	
177477	ASTM A-36/A-572-50	0.195	0.880	0.019	0.006	0.214	0.010	0.020	0.030	0.007	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
177433	260711742A	64.430 (KSI)	78.151 (KSI)	22(%)
177433	260711743A	62.667 (KSI)	77.895 (KSI)	21(%)
177463	260711695A	62.429 (KSI)	78.920 (KSI)	23(%)
177463	260711696A	63.427 (KSI)	79.572 (KSI)	21(%)
177477	260711690A	62.369 (KSI)	76.740 (KSI)	22(%)
177477	260711691A	65.607 (KSI)	78.961 (KSI)	20(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
177433	260712058A	46	6	4.00	12.2	17.900	A-6	0000084215	000010
177463	260711943A	36	6	4.00	12.2	23.800	A-6	0000084710	000020
177477	260711943A	36	6	4.00	12.2	23.800	A-6	0000084710	000020
177477	260711944A	36	6	4.00	12.2	23.800	A-6	0000084710	000020

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
177433	260712058A	1000986763	3379
177463	260711943A	1000986763	3504
177477	260711943A	1000986763	3504
177477	260711944A	1000986763	3504

FIN DE DATOS