




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 20.10.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
177675	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.860	0.021	0.009	0.201	0.020	0.030	0.030	0.008	0.002	0.001	
177678	ASTM A-36/A-572-50	0.201	0.860	0.018	0.007	0.221	0.020	0.030	0.020	0.009	0.003	0.002	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
177675	260712066A	59.324(KSI)	77.280(KSI)	22(%)
177675	260712071A	58.943(KSI)	76.694(KSI)	21(%)
177678	260712082A	57.677(KSI)	76.060(KSI)	21(%)
177678	260712083A	58.241(KSI)	76.056(KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
177675	260712171A	14	18	6.00	12.2	59.500	A-6	0000084215	000040
177675	260712172A	14	18	6.00	12.2	59.500	A-6	0000084215	000040
177678	260712175A	14	18	6.00	12.2	59.500	A-6	0000084215	000040

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
177675	260712171A	1000988289	3379
177675	260712172A	1000988289	3379
177678	260712175A	1000988289	3379

FIN DE DATOS