




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 25.10.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
177862	ASTM A-36/A-572-50	0.212	0.840	0.018	0.008	0.187	0.030	0.020	0.030	0.007	0.003	0.001	
268781	ASTM A-36/A-572-50	0.196	0.850	0.011	0.006	0.229	0.020	0.030	0.030	0.013	0.003	0.005	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
177862	260712453A	58.747(KSI)	77.697(KSI)	23(%)
177862	260712454A	59.691(KSI)	78.717(KSI)	22(%)
268781	260611803A	61.333(KSI)	79.535(KSI)	22(%)
268781	260611804A	60.798(KSI)	78.692(KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
177862	260712455A	12	18	7.50	12.2	74.400	A-6	0000084860	000010
177862	260712458A	12	18	7.50	12.2	74.400	A-6	0000084860	000010
268781	260709068A	32	10	4.00	12.2	25.300	A-6	0000084925	000020

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
177862	260712455A	1000990364	3547
177862	260712458A	1000990364	3547
268781	260709068A	1000990364	3561

FIN DE DATOS