




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 25.10.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
177861	ASTM A-36/A-572-50	0.201	0.870	0.014	0.006	0.192	0.030	0.010	0.030	0.007	0.003	0.001	
177862	ASTM A-36/A-572-50	0.212	0.840	0.018	0.008	0.187	0.030	0.020	0.030	0.007	0.003	0.001	
277853	ASTM A-36/A-572-50	0.182	0.860	0.019	0.009	0.200	0.030	0.030	0.030	0.008	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
177861	260712445A	60.902(KSI)	79.018(KSI)	24(%)
177861	260712446A	61.416(KSI)	79.613(KSI)	22(%)
177862	260712453A	58.747(KSI)	77.697(KSI)	23(%)
177862	260712454A	59.691(KSI)	78.717(KSI)	22(%)
277853	260712460A	58.905(KSI)	79.695(KSI)	23(%)
277853	260712461A	60.493(KSI)	79.780(KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
177861	260712467A	12	18	7.50	12.2	74.400	A-6	0000084215	000070
177862	260712459A	12	18	7.50	12.2	74.400	A-6	0000084215	000070
277853	260712463A	12	18	7.50	12.2	74.400	A-6	0000084215	000070

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
177861	260712467A	1000990367	3379
177862	260712459A	1000990367	3379
277853	260712463A	1000990367	3379

FIN DE DATOS