




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 27.10.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
177807	ASTM A-36/A-572-50	0.186	0.880	0.021	0.006	0.208	0.040	0.030	0.030	0.007	0.003	0.001	
277819	ASTM A-36/A-572-50	0.203	0.840	0.019	0.006	0.218	0.020	0.030	0.020	0.006	0.005	0.003	
277821	ASTM A-36/A-572-50	0.193	0.850	0.019	0.006	0.217	0.020	0.020	0.020	0.007	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
177807	260712400A	58.922(KSI)	77.449(KSI)	21(%)
177807	260712401A	62.112(KSI)	79.216(KSI)	22(%)
277819	260712416A	56.195(KSI)	77.031(KSI)	22(%)
277819	260712417A	55.070(KSI)	74.774(KSI)	24(%)
277821	260712409A	53.793(KSI)	75.156(KSI)	23(%)
277821	260712410A	56.686(KSI)	76.513(KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
177807	260712488A	8	18	7.50	12.2	96.700	A-6	0000084215	000080
277819	260712417A	8	18	7.50	12.2	105.700	A-6	0000084215	000090
277821	260712415A	8	18	7.50	12.2	105.700	A-6	0000084215	000090

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
177807	260712488A	1000991272	3379
277819	260712417A	1000991272	3379
277821	260712415A	1000991272	3379

FIN DE DATOS