




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 15.11.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
178256	ASTM A-36/A-572-50	0.201	0.830	0.011	0.004	0.223	0.030	0.020	0.030	0.008	0.003	0.001	
278464	ASTM A-36/A-572-50	0.194	0.850	0.020	0.003	0.221	0.020	0.020	0.030	0.008	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
178256	260713581A	63.882(KSI)	79.203(KSI)	22(%)
178256	260713582A	64.583(KSI)	77.383(KSI)	23(%)
278464	260713584A	64.657(KSI)	76.889(KSI)	22(%)
278464	260713585A	64.893(KSI)	77.527(KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
178256	260713583A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000084710	000090
178256	260713584A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000084710	000090
278464	260713584A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000084710	000090
278464	260713585A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000084710	000090

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
178256	260713583A	1000998605	3504
178256	260713584A	1000998605	3504
278464	260713584A	1000998605	3504
278464	260713585A	1000998605	3504

FIN DE DATOS