




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 11.12.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA									
+-----+-----+-----+-----+									
PRUEBAS AL PRODUCTO									
+-----+-----+-----+-----+									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PAQUETE	L. ELASTICO						
279207	260714932A	64.042(KSI)	22(%)						
279207	260714933A	62.318(KSI)	21(%)						
279214	260714945A	62.454(KSI)	21(%)						
279214	260714946C	63.037(KSI)	22(%)						
PRODUCTO EMBARCADO									
+-----+-----+-----+-----+									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg. PATIN(Plg.))	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
279207	260714933A	25	8.0000 5.2500	12.2000	31.300	0000092814	000060	1001009131	3772
279214	260714948A	30	8.0000 5.2500	12.2000	31.300	0000092814	000060	1001009131	3772
279214	260714949A	30	8.0000 5.2500	12.2000	31.300	0000092814	000060	1001009131	3772
FIN DE DATOS									
+-----+-----+-----+-----+									