




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	05.01.2008	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
179437	ASTM A-36/A-572-50	0.215	0.950	0.012	0.010	0.212	0.020	0.020	0.005	0.003	0.001	
279420	ASTM A-36/A-572-50	0.191	0.850	0.013	0.006	0.224	0.010	0.020	0.005	0.002	0.002	
279821	ASTM A-36/A-572-50	0.217	0.890	0.022	0.008	0.191	0.010	0.020	0.006	0.005	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
179437	260715703A	64.062 (KSI)	78.755 (KSI)	20 (%)
179437	260715704A	63.061 (KSI)	78.303 (KSI)	22 (%)
179437	260715841A	63.061 (KSI)	78.303 (KSI)	22 (%)
279420	260715610A	61.465 (KSI)	78.695 (KSI)	22 (%)
279420	260715611A	61.131 (KSI)	78.451 (KSI)	21 (%)
279821	260800089A	61.117 (KSI)	76.266 (KSI)	22 (%)
279821	260800090A	62.047 (KSI)	76.647 (KSI)	23 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
179437	260800119A	36	6.0000	4.0000	12.2000	23.800	0000093138	000020	1001018730	3876
179437	260800120A	36	6.0000	4.0000	12.2000	23.800	0000093138	000020	1001018730	3876
279420	260800120A	36	6.0000	4.0000	12.2000	23.800	0000093138	000020	1001018730	3876
279821	260800118A	36	6.0000	4.0000	12.2000	23.800	0000093138	000020	1001018730	3876
279821	260800119A	36	6.0000	4.0000	12.2000	23.800	0000093138	000020	1001018730	3876

FIN DE DATOS