




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 07.01.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA											
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB
179656	ASTM A-36/A-572-50	0.207	0.880	0.014	0.008	0.203	0.010	0.020	0.005	0.003	0.001
179657	ASTM A-36/A-572-50	0.208	0.840	0.015	0.008	0.198	0.030	0.050	0.018	0.002	0.001

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
179656	260800171A	62.502(KSI)	77.623(KSI)	22(%)
179656	260800173A	62.131(KSI)	79.132(KSI)	21(%)
179656	260800176A	60.870(KSI)		20(%)
179657	260800179A	61.299(KSI)	78.994(KSI)	21(%)
179657	260800180A	63.258(KSI)	79.225(KSI)	21(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
179656	260800181A	36	12.0000	4.0000	12.2000	23.800	0000093138	000030	1001019174	3876
179657	260800179A	36	12.0000	4.0000	12.2000	23.800	0000093138	000030	1001019174	3876
179657	260800180A	36	12.0000	4.0000	12.2000	23.800	0000093138	000030	1001019174	3876
179657	260800181A	36	12.0000	4.0000	12.2000	23.800	0000093138	000030	1001019174	3876

FIN DE DATOS											
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--