




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 10.01.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
280139	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.850	0.022	0.005	0.227	0.010	0.010	0.005	0.003	0.001	
280141	ASTM A-36/A-572-50	0.220	0.810	0.016	0.004	0.203	0.010	0.020	0.005	0.004	0.001	
480053	ASTM A-36/A-572-50	0.197	0.900	0.011	0.006	0.210	0.020	0.020	0.007	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
280139	260800278A	59.812(KSI)	77.578(KSI)	23(%)
280139	260800279A	60.916(KSI)	78.901(KSI)	25(%)
280141	260800281A	60.115(KSI)	77.724(KSI)	21(%)
280141	260800282A	63.169(KSI)	79.259(KSI)	22(%)
480053	260800338A	64.209(KSI)	78.592(KSI)	21(%)
480053	260800339A	61.499(KSI)	77.003(KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
280139	260800281A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.700	0000092814	000020	1001020835	3772
280141	260800281A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.700	0000092814	000020	1001020835	3772
280141	260800322A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.700	0000092814	000020	1001020835	3772
480053	260800339A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.700	0000092814	000020	1001020835	3772

FIN DE DATOS