




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 12.01.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
179510	ASTM A-36/A-572-50	0.186	0.850	0.015	0.006	0.219	0.030	0.020	0.007	0.002	0.001	
280151	ASTM A-36/A-572-50	0.220	0.910	0.023	0.007	0.224	0.040	0.030	0.010	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
179510	260715836A	63.598 (KSI)	77.080 (KSI)	24(%)
179510	260715837A	64.252 (KSI)	77.103 (KSI)	23(%)
280151	260800376A	61.100 (KSI)	75.983 (KSI)	24(%)
280151	260800377A	62.207 (KSI)	77.430 (KSI)	24(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
179510	260800380A	18	12.0000	6.5000	12.2000	44.600	0000093138	000050	1001021447	3876
280151	260800377A	18	12.0000	6.5000	12.2000	44.600	0000093138	000050	1001021447	3876
280151	260800378A	18	12.0000	6.5000	12.2000	44.600	0000093138	000050	1001021447	3876
280151	260800380A	18	12.0000	6.5000	12.2000	44.600	0000093138	000050	1001021447	3876

FIN DE DATOS