




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 09.01.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
279307	ASTM A-36/A-572-50	0.210	0.890	0.016	0.007	0.209	0.020	0.020	0.007	0.002	0.001	
279656	ASTM A-36/A-572-50	0.199	0.860	0.021	0.006	0.220	0.010	0.030	0.005	0.004	0.001	
280029	ASTM A-36/A-572-50	0.194	0.860	0.024	0.010	0.198	0.020	0.020	0.007	0.004	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
279307	260715158A	60.210 (KSI)	77.757 (KSI)	25 (%)
279307	260715159A	61.103 (KSI)	78.266 (KSI)	23 (%)
279656	260715826A	62.409 (KSI)	78.531 (KSI)	22 (%)
279656	260715827A	63.608 (KSI)	79.510 (KSI)	20 (%)
280029	260800218A	60.349 (KSI)	77.341 (KSI)	21 (%)
280029	260800219A	61.865 (KSI)	78.115 (KSI)	22 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
279307	260800269A	18	12.0000	6.5000	12.2000	44.600	0000092814	000030	1001020447	3772
279307	260800270A	18	12.0000	6.5000	12.2000	44.600	0000092814	000030	1001020447	3772
279307	260800272A	18	12.0000	6.5000	12.2000	44.600	0000092814	000030	1001020447	3772
279656	260800269A	18	12.0000	6.5000	12.2000	44.600	0000092814	000030	1001020447	3772
280029	260800272A	18	12.0000	6.5000	12.2000	44.600	0000092814	000030	1001020447	3772

FIN DE DATOS