




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 21.01.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
180462	ASTM A-36/A-572-50	0.199	0.840	0.013	0.007	0.208	0.020	0.020	0.006	0.003	0.001	
180464	ASTM A-36/A-572-50	0.185	0.840	0.017	0.005	0.227	0.050	0.030	0.008	0.003	0.001	
480165	ASTM A-36/A-572-50	0.184	0.890	0.011	0.007	0.236	0.030	0.020	0.005	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
180462	260800827A	62.669 (KSI)	79.559 (KSI)	22 (%)
180462	260800828A	63.304 (KSI)	79.893 (KSI)	21 (%)
180464	260800831A	62.963 (KSI)	79.452 (KSI)	22 (%)
180464	260800832A	63.612 (KSI)	76.517 (KSI)	21 (%)
480165	260800825A	60.721 (KSI)	78.194 (KSI)	22 (%)
480165	260800826A	61.409 (KSI)	79.015 (KSI)	23 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
180462	260800830A	12	14.0000	8.0000	12.2000	64.000	0000093138	000070	1001024425	3876
180462	260800831A	15	14.0000	8.0000	12.2000	64.000	0000093138	000070	1001024425	3876
180464	260800831A	15	14.0000	8.0000	12.2000	64.000	0000093138	000070	1001024425	3876
480165	260800826A	15	14.0000	8.0000	12.2000	64.000	0000093138	000070	1001024425	3876

FIN DE DATOS