




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 05.02.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
180888	ASTM A-36/A-572-50	0.210	0.920	0.014	0.005	0.227	0.040	0.030	0.007	0.003	0.001	
280853	ASTM A-36/A-572-50	0.194	0.870	0.017	0.006	0.235	0.020	0.020	0.006	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
180888	260801445A	61.167 (KSI)	77.305 (KSI)	25 (%)
180888	260801446A	61.167 (KSI)	77.305 (KSI)	25 (%)
180888	260801447A	61.490 (KSI)	77.309 (KSI)	23 (%)
280853	260801503A	57.117 (KSI)	77.321 (KSI)	22 (%)
280853	260801504A	58.627 (KSI)	78.580 (KSI)	23 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
180888	260801510A	18	14.0000	6.7500	12.2000	44.600	0000093138	000060	1001030148	3876
180888	260801511A	18	14.0000	6.7500	12.2000	44.600	0000093138	000060	1001030148	3876
180888	260801512A	18	14.0000	6.7500	12.2000	44.600	0000093138	000060	1001030148	3876
280853	260801510A	18	14.0000	6.7500	12.2000	44.600	0000093138	000060	1001030148	3876

FIN DE DATOS												
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--