




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 10.02.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA											
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB
179611	ASTM A-36/A-572-50	0.203	0.860	0.022	0.007	0.275	0.020	0.020	0.006	0.003	0.001
281066	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.850	0.017	0.005	0.215	0.010	0.020	0.005	0.002	0.001

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
179611	260715954A	63.905 (KSI)	78.739 (KSI)	22 (%)
179611	260715955A	62.557 (KSI)	76.905 (KSI)	22 (%)
281066	260801873A	56.430 (KSI)	76.181 (KSI)	23 (%)
281066	260801874A	55.143 (KSI)	75.718 (KSI)	25 (%)
281066	260801924A	56.430 (KSI)	76.181 (KSI)	23 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
179611	260801903A	20	10.0000	5.7500	12.2000	44.600	0000093954	000060	1001032124	4092
179611	260801904A	20	10.0000	5.7500	12.2000	44.600	0000093954	000060	1001032124	4092
281066	260801932A	20	10.0000	5.7500	12.2000	44.600	0000093954	000060	1001032124	4092

FIN DE DATOS