




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 09.02.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA											
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB
180471	ASTM A-36/A-572-50	0.184	0.850	0.016	0.006	0.210	0.030	0.020	0.006	0.003	0.001
279037	ASTM A-36/A-572-50	0.196	0.840	0.015	0.005	0.194	0.020	0.020	0.005	0.003	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
180471	260800937A	64.215 (KSI)	77.647 (KSI)	24 (%)
180471	260800938A	64.971 (KSI)	77.287 (KSI)	25 (%)
279037	260714578A	59.380 (KSI)	77.148 (KSI)	21 (%)
279037	260714579A	60.785 (KSI)	78.152 (KSI)	22 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
180471	260800938A	12	14.0000	8.0000	12.2000	78.900	0000093138	000080	1001031642	3876
180471	260800939A	12	14.0000	8.0000	12.2000	78.900	0000093138	000080	1001031642	3876
279037	260801763A	12	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	0000093953	000090	1001031642	4091

FIN DE DATOS