




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 20.02.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA											
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB
181348	ASTM A-36/A-572-50	0.188	0.880	0.015	0.004	0.300	0.020	0.020	0.007	0.004	0.005
281291	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.850	0.024	0.006	0.223	0.010	0.020	0.005	0.003	0.001

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
181348	260802506A	59.982(KSI)	76.958(KSI)	25(%)
181348	260802507A	57.584(KSI)	75.455(KSI)	24(%)
281291	260802503A	58.223(KSI)	75.432(KSI)	24(%)
281291	260802504A	58.223(KSI)	75.432(KSI)	24(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
181348	260802506A	30	8.0000	5.2500	12.2000	26.800	0000093953	000010	1001036419	4091
181348	260802507A	30	8.0000	5.2500	12.2000	26.800	0000093953	000010	1001036419	4091
281291	260802505A	30	8.0000	5.2500	12.2000	26.800	0000093953	000010	1001036419	4091
281291	260802506A	30	8.0000	5.2500	12.2000	26.800	0000093953	000010	1001036419	4091

FIN DE DATOS