




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 24.02.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA											
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB
181511	ASTM A-36/A-572-50	0.208	0.840	0.015	0.004	0.205	0.020	0.050	0.010	0.003	0.005
281334	ASTM A-36/A-572-50	0.189	0.860	0.017	0.006	0.204	0.010	0.010	0.005	0.003	0.001

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
181511	260802771A	59.796(KSI)	76.158(KSI)	22(%)
181511	260802772A	58.203(KSI)	77.209(KSI)	21(%)
281334	260802549A	66.497(KSI)	79.494(KSI)	25(%)
281334	260802550A	65.062(KSI)	77.954(KSI)	26(%)
281334	260802766A	58.006(KSI)	76.050(KSI)	21(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
181511	260802771A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.700	0000092814	000090	1001038232	3772
181511	260802772A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.700	0000092814	000090	1001038232	3772
281334	260802768A	10	18.0000	7.5000	12.2000	96.700	0000092814	000090	1001038232	3772
281334	260802771A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.700	0000092814	000090	1001038232	3772

FIN DE DATOS
--------------