




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 20.02.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
181299	ASTM A-36/A-572-50	0.201	0.890	0.016	0.004	0.213	0.030	0.020	0.006	0.004	0.001	
280031	ASTM A-36/A-572-50	0.195	0.810	0.018	0.006	0.187	0.020	0.020	0.006	0.002	0.001	
480462	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.810	0.010	0.005	0.200	0.030	0.030	0.006	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
181299	260802422A	60.044(KSI)	78.786(KSI)	21(%)
181299	260802423A	59.088(KSI)	78.432(KSI)	22(%)
280031	260801220A	61.402(KSI)	78.946(KSI)	24(%)
280031	260801221A	62.170(KSI)	78.908(KSI)	22(%)
480462	260802303A	61.062(KSI)	78.845(KSI)	25(%)
480462	260802304A	60.235(KSI)	77.655(KSI)	24(%)
480462	260802420A	58.660(KSI)	77.011(KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
181299	260802422A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	0000093953	000080	1001036013	4091
280031	260802421A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	0000093953	000080	1001036013	4091
280031	260802422A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	0000093953	000080	1001036013	4091
480462	260802420A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	0000093953	000080	1001036013	4091
480462	260802421A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	0000093953	000080	1001036013	4091

FIN DE DATOS