




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 02.03.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
280331	ASTM A-36/A-572-50	0.220	0.880	0.013	0.006	0.240	0.020	0.030	0.007	0.002	0.001	
281545	ASTM A-36/A-572-50	0.195	0.870	0.022	0.005	0.269	0.020	0.020	0.006	0.004	0.001	
281552	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.850	0.018	0.007	0.220	0.010	0.020	0.007	0.005	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
280331	260800694A	63.434 (KSI)	78.918 (KSI)	21 (%)
280331	260800695A	64.190 (KSI)	79.380 (KSI)	20 (%)
280331	260800707A	63.434 (KSI)	78.918 (KSI)	31 (%)
280331	260802900A	70.193 (KSI)	78.345 (KSI)	22 (%)
280331	260802901A	70.470 (KSI)	78.523 (KSI)	24 (%)
281545	260802896A	68.202 (KSI)	79.811 (KSI)	23 (%)
281545	260802897A	75.098 (KSI)	79.243 (KSI)	24 (%)
281552	260802898A	71.953 (KSI)	78.806 (KSI)	21 (%)
281552	260802899A	68.984 (KSI)	78.091 (KSI)	24 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
280331	260802900A	16	18.0000	6.0000	12.2000	52.100	0000093954	000080	1001041389	4092
280331	260802901A	16	18.0000	6.0000	12.2000	52.100	0000093954	000080	1001041389	4092
281545	260802898A	16	18.0000	6.0000	12.2000	52.100	0000093954	000080	1001041389	4092
281552	260802898A	16	18.0000	6.0000	12.2000	52.100	0000093954	000080	1001041389	4092
281552	260802900A	16	18.0000	6.0000	12.2000	52.100	0000093954	000080	1001041389	4092

FIN DE DATOS