




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 02.03.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
281545	ASTM A-36/A-572-50	0.195	0.870	0.022	0.005	0.269	0.020	0.020	0.006	0.004	0.001	
281552	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.850	0.018	0.007	0.220	0.010	0.020	0.007	0.005	0.001	
281608	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.830	0.013	0.006	0.201	0.030	0.020	0.007	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
281545	260802896A	68.202(KSI)	79.811(KSI)	23(%)
281545	260802897A	75.098(KSI)	79.243(KSI)	24(%)
281552	260802898A	71.953(KSI)	78.806(KSI)	21(%)
281552	260802899A	68.984(KSI)	78.091(KSI)	24(%)
281608	260802896A	70.240(KSI)	78.397(KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
281545	260802896A	16	18.0000	6.0000	12.2000	52.100	0000093954	000080	1001041391	4092
281545	260802897A	16	18.0000	6.0000	12.2000	52.100	0000093954	000080	1001041391	4092
281552	260802899A	16	18.0000	6.0000	12.2000	52.100	0000093954	000080	1001041391	4092
281608	260802896A	16	18.0000	6.0000	12.2000	52.100	0000093954	000080	1001041391	4092

FIN DE DATOS