




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 21.03.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
182237	ASTM A-36/A-572-50	0.184	0.870	0.022	0.007	0.211	0.010	0.020	0.005	0.005	0.001	
182266	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.810	0.012	0.008	0.205	0.020	0.020	0.005	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
182237	260804004A	61.259 (KSI)	77.120 (KSI)	22 (%)
182237	260804005A	61.787 (KSI)	75.487 (KSI)	21 (%)
182266	260804013A	60.155 (KSI)	77.263 (KSI)	22 (%)
182266	260804014A	61.147 (KSI)	78.463 (KSI)	24 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
182237	260804013A	40	8.0000	4.0000	12.2000	22.300	0000093954	000020	1001048786	4092
182266	260804013A	40	8.0000	4.0000	12.2000	22.300	0000093954	000020	1001048786	4092
182266	260804014A	40	8.0000	4.0000	12.2000	22.300	0000093954	000020	1001048786	4092
182266	260804016A	40	8.0000	4.0000	12.2000	22.300	0000093954	000020	1001048786	4092

FIN DE DATOS												
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--