




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 27.03.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA											
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB
282315	ASTM A-36/A-572-50	0.190	0.840	0.015	0.005	0.217	0.020	0.020	0.009	0.004	0.001
282316	ASTM A-36/A-572-50	0.194	0.850	0.018	0.004	0.229	0.010	0.020	0.006	0.002	0.001

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
282315	260804355A	62.219 (KSI)	75.513 (KSI)	25 (%)
282315	260804356A	63.242 (KSI)	77.457 (KSI)	24 (%)
282316	260804350A	62.059 (KSI)	76.551 (KSI)	24 (%)
282316	260804351A	62.825 (KSI)	77.052 (KSI)	25 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
282315	260804387A	9	14.0000	8.0000	12.2000	78.900	0000093138	000080	1001051299	3876
282316	260804373A	12	14.0000	8.0000	12.2000	78.900	0000093138	000080	1001051299	3876
282316	260804374A	12	14.0000	8.0000	12.2000	78.900	0000093138	000080	1001051299	3876

FIN DE DATOS