




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 27.03.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
182430	ASTM A-36/A-572-50	0.209	0.850	0.012	0.005	0.226	0.020	0.020	0.006	0.003	0.001	
282233	ASTM A-36/A-572-50	0.197	0.850	0.018	0.006	0.221	0.070	0.030	0.008	0.004	0.001	
282316	ASTM A-36/A-572-50	0.194	0.850	0.018	0.004	0.229	0.010	0.020	0.006	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
182430	260804378A	62.854 (KSI)	77.698 (KSI)	25 (%)
182430	260804379A	63.535 (KSI)	78.042 (KSI)	26 (%)
282233	260804375A	61.816 (KSI)	77.224 (KSI)	25 (%)
282233	260804376A	64.804 (KSI)	77.510 (KSI)	26 (%)
282316	260804350A	62.059 (KSI)	76.551 (KSI)	24 (%)
282316	260804351A	62.825 (KSI)	77.052 (KSI)	25 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
182430	260804379A	12	14.0000	8.0000	12.2000	78.900	0000093138	000080	1001051304	3876
282233	260804375A	12	14.0000	8.0000	12.2000	78.900	0000093138	000080	1001051304	3876
282233	260804376A	12	14.0000	8.0000	12.2000	78.900	0000093138	000080	1001051304	3876
282316	260804375A	12	14.0000	8.0000	12.2000	78.900	0000093138	000080	1001051304	3876

FIN DE DATOS