




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 09.04.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
280853	ASTM A-36/A-572-50	0.194	0.870	0.017	0.006	0.235	0.020	0.020	0.006	0.002	0.001	
280854	ASTM A-36/A-572-50	0.198	0.850	0.016	0.004	0.234	0.020	0.020	0.010	0.005	0.002	
282685	ASTM A-36/A-572-50	0.220	0.860	0.014	0.004	0.230	0.010	0.020	0.006	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
280853	260801503A	57.117(KSI)	77.321(KSI)	22(%)
280853	260801504A	58.627(KSI)	78.580(KSI)	23(%)
280854	260801519A	58.384(KSI)	76.309(KSI)	23(%)
280854	260801520A	59.309(KSI)	77.905(KSI)	25(%)
282685	260805154A	54.484(KSI)	74.609(KSI)	22(%)
282685	260805155A	57.467(KSI)	76.301(KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
280853	260805152A	18	14.0000	6.7500	12.2000	44.600	0000093953	000060	1001056686	4091
280854	260805154A	18	14.0000	6.7500	12.2000	44.600	0000093953	000060	1001056686	4091
282685	260805154A	18	14.0000	6.7500	12.2000	44.600	0000093953	000060	1001056686	4091
282685	260805155A	18	14.0000	6.7500	12.2000	44.600	0000093953	000060	1001056686	4091

FIN DE DATOS