




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 17.04.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
182841	ASTM A-36/A-572-50	0.205	0.850	0.019	0.010	0.207	0.010	0.020	0.005	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
182841	260805183A	59.178 (KSI)	77.762 (KSI)	21 (%)
182841	260805184A	60.601 (KSI)	76.421 (KSI)	22 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
182841	260805214A	18	14.0000	6.7500	12.2000	44.600	0000095522	000080	1001060199	4453
182841	260805215A	18	14.0000	6.7500	12.2000	44.600	0000095522	000080	1001060199	4453
182841	260805216A	18	14.0000	6.7500	12.2000	44.600	0000095522	000080	1001060199	4453

FIN DE DATOS