




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 27.04.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA											
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB
182801	ASTM A-36/A-572-50	0.209	0.870	0.016	0.007	0.211	0.020	0.020	0.005	0.002	0.001
281396	ASTM A-36/A-572-50	0.203	0.860	0.015	0.004	0.208	0.010	0.020	0.006	0.002	0.001

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
182801	260805126A	61.580 (KSI)	78.770 (KSI)	25(%)
182801	260805127A	60.890 (KSI)	78.176 (KSI)	24(%)
281396	260802592A	64.354 (KSI)	79.798 (KSI)	21(%)
281396	260802593A	64.538 (KSI)	79.091 (KSI)	20(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
182801	260805129A	18	14.0000	6.7500	12.2000	44.600	0000095605	000020	1001064171	4453
182801	260805130A	18	14.0000	6.7500	12.2000	44.600	0000095605	000020	1001064171	4453
281396	260806292A	30	8.0000	5.2500	12.2000	26.800	0000095605	000090	1001064171	4453

FIN DE DATOS											