




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 01.05.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
282140	ASTM A-992-50	0.189	0.850	0.018	0.004	0.229	0.020	0.020	0.005	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
282140	260806498A	63.179 (KSI)	77.219 (KSI)	24 (%)
282140	260806499A	63.002 (KSI)	77.654 (KSI)	22 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
282140	260806499A	18	12.0000	6.5000	12.2000	44.600	0000095574	000100	1001066078	4481
282140	260806500A	18	12.0000	6.5000	12.2000	44.600	0000095574	000100	1001066078	4481
282140	260806501A	18	12.0000	6.5000	12.2000	44.600	0000095574	000100	1001066078	4481

FIN DE DATOS