




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 30.04.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA											
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB
283288	ASTM A-992-50	0.187	0.870	0.013	0.007	0.219	0.010	0.020	0.005	0.003	0.001
283314	ASTM A-992-50	0.210	0.880	0.015	0.006	0.214	0.030	0.020	0.006	0.002	0.001

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
283288	260806364A	63.229 (KSI)	77.820 (KSI)	21(%)
283288	260806365A	63.303 (KSI)	77.741 (KSI)	23(%)
283288	260806453A	63.229 (KSI)	77.820 (KSI)	21(%)
283314	260806430A	61.695 (KSI)	77.868 (KSI)	23(%)
283314	260806431A	61.496 (KSI)	77.757 (KSI)	21(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
283288	260806468A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.700	0000095574	000090	1001065837	4481
283288	260806469A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.700	0000095574	000090	1001065837	4481
283314	260806460A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.700	0000095574	000090	1001065837	4481

FIN DE DATOS											
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--