




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 02.05.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
182237	ASTM A-36/A-572-50	0.184	0.870	0.022	0.007	0.211	0.010	0.020	0.005	0.005	0.001	
182239	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.860	0.017	0.004	0.227	0.020	0.020	0.006	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
182237	260804004A	61.259 (KSI)	77.120 (KSI)	22 (%)
182237	260804005A	61.787 (KSI)	75.487 (KSI)	21 (%)
182237	260806536A	59.866 (KSI)	75.368 (KSI)	22 (%)
182239	260804002A	61.735 (KSI)	77.579 (KSI)	23 (%)
182239	260804003A	61.914 (KSI)	77.393 (KSI)	22 (%)
182239	260806531A	61.332 (KSI)	77.072 (KSI)	23 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Lb/Ft)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
182237	260806536A	18	12.0000	6.5000	12.2000	44.600	0000095522	000040	1001066272	4453
182237	260806537A	18	12.0000	6.5000	12.2000	44.600	0000095522	000040	1001066272	4453
182239	260806535A	18	12.0000	6.5000	12.2000	44.600	0000095522	000040	1001066272	4453
182239	260806536A	18	12.0000	6.5000	12.2000	44.600	0000095522	000040	1001066272	4453

FIN DE DATOS