




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 30.04.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
283286	ASTM A-992-50	0.184	0.890	0.014	0.006	0.234	0.020	0.020	0.005	0.002	0.001	
283293	ASTM A-992-50	0.190	0.820	0.019	0.008	0.207	0.020	0.020	0.005	0.004	0.001	
283314	ASTM A-992-50	0.210	0.880	0.015	0.006	0.214	0.030	0.020	0.006	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
283286	260806361A	64.416 (KSI)	78.543 (KSI)	22 (%)
283286	260806362A	63.248 (KSI)	77.931 (KSI)	22 (%)
283286	260806443A	64.416 (KSI)	78.543 (KSI)	22 (%)
283293	260806384A	62.092 (KSI)	76.768 (KSI)	21 (%)
283293	260806385A	63.733 (KSI)	77.430 (KSI)	22 (%)
283293	260806461A	60.416 (KSI)	77.763 (KSI)	23 (%)
283314	260806430A	61.695 (KSI)	77.868 (KSI)	23 (%)
283314	260806431A	61.496 (KSI)	77.757 (KSI)	21 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
283286	260806464A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.700	0000095574	000090	1001065836	4481
283286	260806465A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.700	0000095574	000090	1001065836	4481
283293	260806461A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.700	0000095574	000090	1001065836	4481
283314	260806461A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.700	0000095574	000090	1001065836	4481

FIN DE DATOS